





PERETE EXTERIOR PORTANT - zid 38 cm

Crt.	DENUMIRE CARACTERISTICĂ	UM	PRODUS	
			THERMOKRON 38 TK 25 - 18.8	valoare
1	Dimensiuni -lungime	mm		250
	-lățime	mm		380
	-înălțime	mm		188
2	Masa medie	Kg		18,1
3	Absorbție apa	%		8-20
4	Densitate aparentă	Kg/mc		1100
5	Volum net	dm		9,949
6	Procent goluri	% ³		43,9
7	Rezist. la compresiune pe verticală	N/mm		min. 10,0
8	Rezist. la compresiune pe orizontală	N/mm ²		min. 2,0
9	Rezist. la îngheț-dezgheț	Clasa ²		F 1
10	Săruri solubile active (SO)	%		0,17
11	Permeabilitatea la vapori de apă			< 5/10
12	Conductivitate termică echiv. μ	W/m ^o K		0,23
13	Rezistența termică R λ_{echiv}	m ² °K/w		1,82
14	Reacția la foc (% Euroclasa)	%		1,0 A1
15	Rezist. medie inițială la forfecare-f _{vo}	N/mm ²		0,27
16	Nr. buc /m ³ de zidărie tencuită	buc.		66

THERMOKRON 38
TK 25 - 18.8
250*380*188



Rândul 1



Rândul 2